



BOLETIM TÉCNICO

MASSA PARA ASSENTAMENTO POLIMÉRICA

Este produto é indicado para assentamento de blocos e tijolos cerâmicos. Sua facilidade de aplicação contribui para redução do tempo de assentamento de blocos e tijolos cerâmicos garantindo maior produtividade na obra. Reduz o peso estrutural, pois exige uma quantidade menor de massa em comparação com a argamassa convencional. Como o produto é pronto para uso, a obra fica mais limpa.

PROPRIEDADES

Cores	
Sólidos (%)	36 a 50%
VOC (g.L)	14 a 17 g/L
Peso Específico a 25°C	1,780 A 2,050 g/cm³ (valor aproximado)
pH	8,8 – 9,5
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Tempo de armazenagem	
Tipo de embalagem	

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica modificada, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos dispersantes, pigmentos inorgânicos, bactericida e fungicida.

RENDIMENTO:

Tijolo deitado 13x18,5x9 cm	Aproximadamente 2,50 Kg / m ²
Tijolo em pé 13x18,5x9 cm	Aproximadamente 1,75 Kg / m ²
Blocos cimentícios 19x39x14 cm	Aproximadamente 1,50 Kg / m ²

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



BOLETIM TÉCNICO

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

RECOMENDAÇÕES:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de irritação quando em contato com a pele, procure um médico.